

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PFM05PL035

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:


LICON ECO PLUS

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

patrz punkt 1 (na produkcie i pakowaniu)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Wysoko dyfuzyjna dachowa, chroniona nietkanym runem z obu stron, całość z polipropylenu. Przeznaczona na spadziste, nie wietrzone dachy oraz jako osłona przeciwwiatrowa do ścian. Instalacja na krokwie bez konieczności tworzenia szczeliny powietrznej między izolacją cieplną a folią. Przed montażem należy zapoznać się z aktualnym wydaniem Instrukcji stosowania lub ulotki załączonej do zwoju. Nie zawiera substancji niebezpiecznych.



4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie wymienione

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 13859-1; 2, Test report wydane w CSI a.s.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie wydane

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Jednostki	Wartość nominalna	Tolerancja		
Reakcja na ogień	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Odpornosc na przenikanie wody	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Odpornosc na przenikanie wody po sztucznym starzeniu	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1;2 Příloha C
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużna / poprzeczna	[N/50mm]	260 / 180	-25 / -30	+70 / +40	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu wz / po	[N/50mm]	230 / 160	-35 / -35	+80 / +50	EN 13859-1;2 Příloha C
Ciągliwość wzdłużna / poprzeczna	[%]	50 / 80	-20 / -30	+40 / +50	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Ciągliwość po sztucznym starzeniu wzdłużna / poprzeczna	[%]	40 / 65	-20 / -32	+40 / +45	EN 13859-1;2 Příloha C
Odpornosc na przerwanie wzdłużna / poprzeczna	[N]	120 / 140	-30 / -35	+50 / +55	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 495-5

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Produkty nie zawierają niebezpiecznych substancji są zgodne z rozporządzeniem REACH nr 1907/2006.

W imieniu producenta podpisał:

Ing. Jiří Hlavatý
Prezes Zarządu

W Dvůr Králové n/L, 01.01.2013

